

“Impresión amanecer”

SUMIGRAN fue la empresa pionera en la comercialización y desarrollo del primer césped artificial que no necesitaba relleno de arena, ni recabado accesorio. Aquel césped artificial fue la primera versión de nuestro césped artificial IMPRESIÓN

Inspirado en el cuadro de Monet “Impresión amanecer”, el césped artificial IMPRESIÓN supuso una revolución, al igual que sucedió con la obra del genio francés en el mundo del arte


El césped artificial IMPRESIÓN destaca por la extraordinaria calidad de las materias primas empleadas en su fabricación. Sus hilos rectos son de sección cóncava en “U”, que cuentan con una magnífica elasticidad, resiliencia y resistencia gracias al polímero empleado para su producción

El césped artificial IMPRESIÓN emplea la reconocida fibra “MMF 12+10”, que garantiza las mejores prestaciones. Conjugando la mejor calidad de la fibra junto a su densidad, superior a 23.000 puntadas / m2 y una altura de 40mm, obtenemos un césped artificial de aspecto natural y muy resistente al tráfico, siendo un césped idoneo para su disfrute en cualquier jardín privado o uso comunitario

La resistencia de sus fibras no menoscaba otras cualidades, pues el césped IMPRESIÓN es un césped artificial suave y excelente para disfrutar jugando o descansando sobre él

Son ya centenares de miles los metros cuadrados de este modelo vendidos dentro y fuera de España, obteniendo siempre la máxima satisfacción del cliente y el reconocimiento de los profesionales del sector

Césped artificial IMPRESIÓN, arte en tu jardín

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
23100 puntadas / m2	2165 gramos / m2	40 mm
		
PRESENTACIÓN	SECCIÓN DEL HILO	DETALLE
NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	
GRADO CONFORT	muy alto-intenso	
GRADO RESILIENCIA	muy alto-intenso	
GRADO REALISMO	alto	
GRADO SUAVIDAD	alto	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	11500
Configuración filamentos	12 rectos + 10 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento (MMF)
Sección	Cóncava en U
Espesor	140 µm
Anchura	0,90 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde Cuatritono (cuatro tonos de color)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Híbrido (Polietileno y Polipropileno)
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	23100 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	22 (+/- 1)
Altura del hilado	40 mm (+/- 5%)
Altura total	42 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2165 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3215 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	7 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS	
Bobinas  ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas  ancho: 4 metros longitud: 20 metros

